



Soudaflex 40FC

Descrição do produto

Soudaflex 40FC é um selante adesivo e junta de construção monocomponente, neutro e elástico, de alta qualidade, à base de poliuretano.

Propriedades

- Muito boa adesão sobre muitos materiais.
- Permanentemente elástico após a cura
- Boa resistência aos raios UV
- Excelente resistência a vários químicos
- Sem coloração em pedra natural

Aplicações

- Todas as aplicações de colagem e de selagem na indústria da construção.
- Colagem fortemente elástica em construções sujeitas a vibração.
- Selagem de juntas de desgaste em pavimentos de betão.
- Colagem de telhas
- Colagem em construção industrial



Dados técnicos

Base		Poliuretano
Consistência		Pasta estável
Sistema de cura		Cura por humidade
Formação de pele		ca. 25 minutos
Velocidade de cura		ca. 3 mm/24h
Densidade		ca. 1.30 g/ml
Distorção máxima admitida		± 20%
Módulo de elasticidade	ISO 37	ca. 0.80 N/mm ²
Recuperação elástica	ISO 7389	> 80%
Alongamento na rutura	ISO 37	ca. 700%
Tensão máx.	ISO 37	ca. 1.70 N/mm ²
Dureza		ca. 40 ± 5 Shore A
Temperatura de aplicação		+5°C -> +35°C
Resistência à temperatura		-30°C → +90°C

Nota de rodapé: formação de pele e velocidade de cura podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos.

Substratos

- Condição do substrato
A superfície deve estar: rígida, limpa, seca, sem pó, nem gordura.

Soudaflex 40FC

- Preparação do substrato
As superfícies porosas devem ser preparadas com Primer 100. Se necessário, superfícies não porosas podem ser preparadas com o produto de limpeza Soudal Surface Cleaner (ver Ficha Técnica).
- Tipo de substrato
Soudaflex 40FC não tem boa adesão ou não é adequado para PE, PP, PTFE (Teflon®), substratos betuminosos. Recomendamos um teste preliminar de aderência e compatibilidade em todas as superfícies.

Método de aplicação

- Método de aplicação
Aplique o produto por meio de uma pistola de calafetagem manual, de bateria ou pneumática.
- Método de limpeza
Limpar com White Spirit ou Soudal Surface Cleaner imediatamente após a utilização (antes da cura).
- Método de acabamento
Com uma solução à base de água e sabão ou com Soudal Solução de Acabamento antes da formação de pele.
- Método de reparação
Reparar com: mesmo material.

Recomendações de Saúde e de Segurança

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Consulte a etiqueta e a ficha de dados de segurança para mais informação.
Mantenha a área bem ventilada durante o uso e cura do produto.
Perigoso. Respeite as precauções de uso.

Embalagem/Logística

Cor: Por favor consulte o catálogo de produtos, o site da Soudal ou um representante da Soudal.
Embalagem: Por favor consulte o catálogo de produtos, o site da Soudal ou um representante da Soudal.
Prazo de validade: 12 meses na embalagem fechada, conservada em local fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C

Dimensões da junta

- Mín. largura para colagem: 2 mm
Mín. largura para juntas: 5 mm
Máx. largura para colagem: 10 mm
Máx. largura para juntas: 30 mm
mín. profundidade para juntas: 5 mm
Trabalhos de vedação recomendados: largura da junta = 2 x profundidade da junta.

Cláusulas ambientais

- Leed regulation: o produto conforme os requisitos de LEED. Materiais de baixa emissão: Adesivos e Selantes. SCAQMD regra 1168. Atende aos requisitos USGBC LEED v4.1 IEQ Credit 4.1: Materiais de baixa emissão - Adesivos e Selantes em relação ao conteúdo de VOC.

Observações

- Soudaflex 40FC pode ser pintado. Contudo, devido à enorme quantidade de tintas e de vernizes disponíveis, recomendamos vivamente a realização de um teste de compatibilidade antes da aplicação.
- Soudaflex 40FC tem uma boa resistência aos raios UV, mas pode descorar sob condições extremas ou após uma exposição demorada aos raios UV.
- Soudaflex 40FC não pode ser usado como selante de vidros.
- A total ausência de UV pode causar uma mudança na cor do selante.
- Não aplicar, nem deixar curar na presença de selantes de silicone não curados, álcool ou outros produtos de limpeza com solventes.
- Ao usar diferentes selantes de junta reactivos, o primeiro selante tem de estar completamente endurecido antes de aplicar o próximo.

Soudaflex 40FC

- Deve ser evitado o contacto com betume, alcatrão ou outros materiais de libertação de plastificante, como EPDM, neoprene, butilo, etc., uma vez que, pode originar descoloração e perda de aderência.

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Possui um caráter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio.