



SEMIN 2 em 1

MASSA PRONTA PARA ENCHIMENTO E ALISAMENTO

APLICAÇÃO MANUAL E AIRLESS

- + Forte poder de enchimento
- + Fácil de trabalhar e alisar
- + Bom tempo de abertura
- + Fácil lixagem

DEFINIÇÕES TÉCNICAS

Massa pronta de enchimento e alisamento. Cor branca com aparência mate e aveludada. Sem cheiro. Baixa volatilidade do pó e fácil de limpar.

COMPOSIÇÃO E ASPETO

- Solventes: Água.
- Enchimentos: Carbonatos de Cálcio.
- Adjuvantes: Dispersante, bactericida, fungicida.
- Espessantes: Celulósicos, poliácridatos.
- Ligantes: Dispersante Acrílico.
- Densidade: 1,73.
- Extrato seco: 71%.

SUPORTES ADMITIDOS

Paredes e tetos em interiores : placas de gesso, betão, reboco tradicional e sobre tintas antigas.

REVESTIMENTOS

Todos os tipos de enchimentos, pinturas e revestimentos murais.

PRECAUÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C e acima de 35°C e um nível de umidade mais alto rindo de 70%
- Não aplicar em bases sobreaquecidas.
- Não aplicar em superfícies húmidas. Normas em vigor: EN 16-566: pinturas para trabalhos interiores e/ou exteriores.
- NFT 36-005: caracterização de produtos de tintas.

SEGURANÇA

Ventile o espaço durante a aplicação da massa e secagem. Recomenda-se o uso de máscara. Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com água abundante.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Os suportes deverão ser preparados de acordo com as normas do DTU 59.1.

CONSUMO

Aplicação de 800 g a 1,2 kg / m2 por demão.

TIPO DE APLICAÇÃO

Aplicação manual com rolo para massas e lâmina plaquista. Aplicação airless da massa com qualquer tipo de máquina adequada ao trabalho com 1 ou 2 passagens. Recomenda-se a retirada dos filtros e pulverização a cerca de 60 cm do suporte. Bicos ideais para aplicação da massa: 631 ou 635 a 651 dependendo da potência da máquina utilizada. Limpeza das ferramentas com água.

TEMPO DE SECAGEM

Entre 6 a 12 horas dependendo da temperatura, humidade e ventilação do espaço.

ACONDICIONAMENTO

Baldes de 10kg ou 25kg.
Saco de 25kg.

ARMAZENAMENTO

18 meses em embalagem original e fechada. Produto abrigado do gelo.




UTILIZAÇÃO



APLICAÇÃO MANUAL



APLICAÇÃO MANUAL



APLICAÇÃO MECÂNICA



APLICAÇÃO MECÂNICA

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE

