

GEOACTIVE EASY REPAIR 500

FICHA TÉCNICA

Argamassa cimentícia monocomponente rápida, tixotrópica, fibro-reforçada, de baixíssima retração, para a reparação, reconstrução e proteção de estruturas em betão



Interior/Exterior



Saco



À mão



Espátula metálica



Talocha de esponja

Composição

GEOACTIVE EASY REPAIR 500 é uma argamassa rápida de elevadas características mecânicas contendo ligantes especiais resistentes a sulfatos, areias classificadas, fibras anti-retração e aditivos para melhorar o processamento, a aderência e a proteção contra os agentes agressivos do betão.

Fornecimento

- Sacos especiais com proteção contra a humidade de aprox. 25 kg

Utilização

GEOACTIVE EASY REPAIR 500 é usado para a reparação e proteção de elementos em betão degradados. É especialmente indicado para intervenções de reabilitação estrutural do betão em que se necessite de uma presa rápida e de um elevado desempenho mecânico. O produto é específico para intervenções de reparação localizadas, ou também com andaimes móveis.

GEOACTIVE EASY REPAIR 500 pode ser utilizado por exemplo para:

- reparação de elementos estruturais em betão armado, tais como travessas, pilares;
- reparação de cornijas e partes frontais de varandas;
- reparação de elementos pré-fabricados em betão;
- regularização de áreas de betão com defeitos superficiais como ninhos de cascalho, furos de espaçadores, ligação entre betão novo e betão antigo, etc.

Preparação do suporte

O suporte deve estar limpo de poeiras, sujidade, etc. Eventuais vestígios de óleos, gorduras, ceras, barreiras ao vapor etc. devem ser previamente removidos. O betão degradado e em vias de se soltar deve ser removido até à obtenção de uma base sólida e resistente (um valor de resistência à tração do betão de 1,5 MPa é considerado suficiente). Em todo o caso, o suporte deverá estar rugoso com uma aspereza de pelo menos 5 mm.

Após a remoção do betão degradado, todas as armaduras metálicas expostas deverão ser cuidadosamente limpas e tratadas mediante a utilização da calda cimentícia monocomponente FASSAFER MONO ou da bicomponente BF 501, seguindo as indicações das respetivas fichas técnicas. A calda também desempenha a função de ponte de adesão entre os ferros de armadura e a argamassa de reabilitação.

Antes da aplicação de GEOACTIVE EASY REPAIR 500, molhar até saturar a base evitando a estagnação de água superficial.

Trabalhabilidade

Deitar o produto na quantidade correspondente de água limpa (indicada nos Dados Técnicos) e mexer com um agitador mecânico a baixo número de rotações até obter uma massa homogênea, sem grumos e tixotrópica. É desaconselhada a mistura manual. Recomenda-se que se amassem sempre quantidades que possam ser utilizadas no espaço de 20 minutos (a 20°C e 65% de H.R.) e que não se tente retomar a trabalhabilidade perdida mediante a adição de água. GEOACTIVE EASY REPAIR 500 aplica-se com uma colher de pedreiro ou espátula de aço em espessuras compreendidas entre 3 e 40 mm e numa só demão.

Mal a argamassa comece a endurecer, retocar a superfície com talocha de esponja, de modo a obter um acabamento "fino". Os tempos de espera para o acabamento com talocha dependem das condições ambientais.

A aplicação do ciclo decorativo pode ser efetuada sem recorrer a camadas de acabamento intermédias. Nesse caso, aconselha-se a utilização do acabamento elastomérico de proteção C 285 BETON-E, mediante a aplicação prévia do respetivo primário.

No caso de superfícies sujeitas a diversas reabilitações e em todos os casos em que se pretenda incrementar a durabilidade do betão, aconselha-se regularizar toda a superfície antes de realizar o ciclo decorativo. Se necessário, usar a técnica da dupla regularização com rede embebida na primeira demão do regularizador.

Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- GEOACTIVE EASY REPAIR 500 não se aplica em superfícies em gesso, pintadas e, regra geral, em suportes mecanicamente fracos e carbonatados.
- O produto está formulado para ter um tempo de trabalhabilidade e acabamento rápido. Para a reparação de superfícies extensas usar produtos de presa normal da linha GEOACTIVE.
- GEOACTIVE EASY REPAIR 500 aplica-se com temperaturas entre os 5°C e os 35°C.
- Dado o endurecimento ser baseado na presa hidráulica do cimento, uma temperatura de +5°C é aconselhada como valor mínimo para aplicação e para um bom endurecimento da argamassa. Para temperaturas compreendidas entre 5°C e 10°C, para resolver o problema de um desenvolvimento mais lento das resistências mecânicas, aconselha-se a utilizar água a uma temperatura de cerca 20°C.
- Quando a temperatura ambiental é superior a 35°C, aconselha-se a utilização de água fria.

GEOACTIVE EASY REPAIR 500 deve ser utilizado no estado original sem misturas de outros materiais.

Conservação

Conservar em local seco por um período não superior a 6 meses. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Qualidade

GEOACTIVE EASY REPAIR 500 é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características Técnicas

O produto GEOACTIVE EASY REPAIR 500 cumpre as normas europeias EN 1504-3 e EN 1504-2 (segundo os princípios estabelecidos na EN 1504-9)

Granulometria	< 0,6 mm
Rendimento	aprox. 16 kg/m ² com espessura de 10 mm
Água de mistura	17,5-19,5%
Tempo de trabalhabilidade a (+20°C e 65% H.R.)	aprox. 20 minutos
Conforme a norma EN 1504-3	R4
Conforme a norma EN 1504-2	MC-IR
Conteúdo reciclado/recuperado/subproduto	O produto contém algum reciclado/recuperado/subproduto. A declaração relevante está disponível mediante solicitação.

O desempenho abaixo indicado é obtido amassando o produto com 18% de água num ambiente com temperatura e humidade controlada (20±1°C e 60±5%H.R.).

Desempenho fundamental segundo EN 1504-3	Método de prova	Prestações do produto	Requisito da norma para R4
Resistência à compressão a 4 horas	EN 12190	≥ 15 N/mm ²	≥ 45 N/mm ² depois de 28 dias
Resistência à compressão a 24 horas	EN 12190	≥ 25 N/mm ²	
Resistência à compressão a 7 dias	EN 12190	≥ 35 N/mm ²	
Resistência à compressão a 28 dias	EN 12190	≥ 45 N/mm ²	
Resistência à tração por flexão a 24 horas	EN 196/1	≥ 4 N/mm ²	nenhum requisito
Resistência à tração por flexão a 7 dias	EN 196/1	≥ 7 N/mm ²	
Resistência à tração por flexão a 28 dias	EN 196/1	≥ 9 N/mm ²	
Conteúdo em iões Cl ⁻	EN 1015-17	≤ 0,005%	≤ 0,05%
Adesão ao betão	EN 1542	> 2,0 N/mm ²	≥ 2,0 N/mm ²
Resistência à carbonatação	EN 13295	superada	Profundidade de carbonatação ≤ à do betão de referimento
Módulo elástico em compressão	EN 13412 - método 2	≥ 22 000 MPa	≥ 20.000 MPa
Compatibilidade térmica gelo-degelo	EN 13687-1	> 2 MPa	≥ 2 MPa
Absorção capilar	EN 13057	≤ 0,5 Kgm ⁻² h ^{-0,5}	≤ 0,5 Kgm ⁻² h ^{-0,5}

Desempenho fundamental segundo EN 1504-2	Método de prova	Prestações do produto	Requisito da norma EN 1504-2 Revestimento (C) Princípios MC-IR
Absorção capilar e permeabilidade à água	EN 1062-3	0,03 Kgm ⁻² h ^{-0,5}	W1 < 0,1 Kgm ⁻² h ^{-0,5}
Permeabilidade ao vapor de água	EN ISO 7783-1	S _d = 1,57 m	S _d < 5m Classe I (permeável ao vapor de água)

Prestações complementares	Método de prova	Prestações do produto	Requisito da norma para R4
Substância perigosa (Crómio Hexavalente)	EN 196-10	< 2 ppm no cimento	≤ 2 ppm no cimento
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclasse A1	Euroclasse
Resistência à fissuração	O-ring test	nenhuma fissura depois de 180 dias	nenhum requisito

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um carácter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.